



## ATN 501

- 单面 (外侧) 可打印
- 更具成本效益
- 双面涂层

**ATN 501** 与其他可打印织物材料相比, 以更具竞争力的价格, 提供了高精确度的打印质量。其涂层设计使之可与热转印技术配合, 在其外侧进行打印。

配合热转印碳带 **ATX 1, ATX 7, ATX 9** 打印, 可达到最佳效果。

## 尼龙塔夫绸

单面可打印

双面可打印

### 涤纶

• **ATP 811** ○  
耐染色

• **ATP 812** ○  
耐染色

• **ATP 802** ●

### 缎子

• **ATS 821** ○ ●  
抗磨损

• **ATS 811** ○  
抗染色, 制革, 石磨水洗...

• **ATS 601** ○ ●

• **ATS 612** ○ ●  
再生纱线

• **ATS 602** ○ ●

### 尼龙

• **ATN 501** ○  
抗磨损

• **ATN 802** ○  
抗卷起

• **ATN 602** ○

### 抵抗力

洗涤  
AATCC61-2A

石磨水洗

酶洗

染色工艺

熨烫

制革

干洗

抗磨损

### 每卷规格

- 卷芯尺寸: 40 mm, 76 mm
- 每卷宽度: 最窄 20 mm, 最宽 220 mm
- 每卷长度: 最短 50 m, 最长 400 m

更多信息请查阅产品册

### 认证

- REACH / SVHC 1907/2006/EC

### 布料规格

- 颜色: 白色
- 密度:
  - 经纱: 46 纱/cm
  - 纬纱: 21 纱/cm
- 总重量: 65g/m<sup>2</sup>
  - 布料涂层重量 34 g/m<sup>2</sup>
  - 布料重量 31 g/m<sup>2</sup>
- 厚度: < 0,130mm



### 储存条件

- 建议12个月内使用
- 相对湿度: 20-80%
- 温度: 5-35°C (40-95°F)