



ATN 602

- 双面可打印
- 更具成本效益
- 双面涂层

ATN 602 与其他可打印织物材料相比, 以更具有竞争力的价格, 提供了高精确度的打印质量。其涂层设计使之可与热转印技术配合, 双面均可打印。

配合热转印碳带 **ATX 1, ATX 7, ATX 9** 打印, 可达到最佳效果。

尼龙塔夫绸

单面可打印

双面可打印

涤纶

● **ATP 811** ○
耐染色

● **ATP 812** ○
耐染色

● **ATP 802** ●

缎子

● **ATS 821** ○ ●
抗磨损

● **ATS 811** ○
抗染色, 制革, 石磨水洗...

● **ATS 601** ○ ●

● **ATS 612** ○ ●
再生纱线

● **ATS 602** ○ ●

尼龙

● **ATN 501** ○
抗磨损

● **ATN 802** ○
抗卷起

● **ATN 602** ○

抵抗力

洗涤
AATCC61-2A

石磨水洗

酶洗

染色工艺

熨烫

制革

干洗

抗磨损

每卷规格

- 卷芯尺寸: 40 mm, 76 mm
- 每卷宽度: 最窄 20 mm, 最宽 220 mm
- 每卷长度: 最短 50 m, 最长 400 m

更多信息请查阅产品册

认证


- REACH / SVHC 1907/2006/EC

OEKO
TEX®
STANDARD
100
CQ 1172/3
IFTH

布料规格

- 颜色: 白色
- 密度:
 - 经纱: 46 纱/cm
 - 纬纱: 21 纱/cm
- 总重量: 61g/m²
 - 布料涂层重量 30 g/m²
 - 布料重量 31 g/m²
- 厚度: < 0,130mm

纺织品



储存条件

- 建议12个月内使用
- 相对湿度: 20-80%
- 温度: 5-35°C (40-95°F)